

Rheinberger Handel

Ingo Czudnochowski

Technisches Merkblatt 2K EP-Decklack

Produktbeschreibung:	2komponentige Deckbeschichtung auf der Basis Epoxidharz, Polyamid gehärtet
Anwendungsbereich:	Deckbeschichtung für grundierte Stahlflächen aus dem allgemeinen Stahl-, Anlagen- u. Brückenbau in aggressiver Atmosphäre.
Materialkenndaten:	
Produkt	2K EP-Decklack
Farbe	nach Kennzeichnung auf Dose
Viskosität	thixotrop
Dichte g/ml	1,350
Festkörpervol. %	ca. 46
In ml/kg	ca. 340
Theor. Ergiebigkeit	ca. 4,9 qm/kg bei 70 my Trockenschicht
Mischungsverhältnis	4 : 1
Temperaturbeständigk.	
Trocken	bis 160 °C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate
Kennzeichnung	
Flammpunkt	über 21 °C
VbF	entfällt
Gefahrstoffverordnung	entzündlich
ADR/GGVE	Klasse 3/Ziffer 31 c
Verarbeitungshinweise	
Oberfläche	Der Untergrund muß frei von Fett, Staub oder sonstigen Verunreinigungen sein.
Verarbeitung	Rollern, streichen, Airless spritzen
Verarbeitungstemp.	Mind. + 5 °C
Trocknung	griffest nach ca. 6-8 Std. / 20 °C überstreichbar nach ca. 24 Std. / 20 °C
Trockenfilmdichte	70 my

Mit diesen Angaben beraten wir Sie nach bestem Wissen. Verarbeitungshinweise und Beratungen geben wir unverbindlich; sie befreien den Kunden nicht von der Prüfung unserer Produkte auf Ihre Eignung.